



Bezt

MUDAH, KUAT DAN HARGA TERJANGKAU



SN 7064:2022
NPB 1-113-002-25002410-5
LSPR-013-IDN

Bezt

Eco Friendly
Semen Rendah Karbon dan Ramah Lingkungan



SEMEN PORTLAND KOMPOSIT

PCC
BERAT BERSIH
50kg.



Semen Bezt merupakan Semen Portland Komposit (PCC) berstandar nasional: SNI 7064-2022, digunakan untuk pemasangan batu bata, plesteran, acian, serta aplikasi beton.

**TERSEDIA DALAM UKURAN:
40KG DAN 50KG**



KEUNGGULAN SEMEN BEZT:

- ✔ Daya rekat tinggi dan tekstur semen yang halus untuk mempermudah proses pekerjaan dinding
- ✔ Diproduksi untuk menghasilkan dinding yang kokoh
- ✔ Solusi untuk konstruksi beton
- ✔ Harga terjangkau

PARAMETER	SATUAN	PCC	
		SNI STD. (7064-2022)	PCC BEZT
KEHALUSAN	cm ² /gr	min. 2800 - Max. 5000	3500 - 5000
KANDUNGAN SO3	%	max. 4	1.0 - 4.0
WAKTU PENGERINGAN VICAT	Awal	min. 45	100 - 120
	Akhir	max. 375	180 - 210
PENGIKATAN SEMU	%	min. 50	> 70
KANDUNGAN UDARA DALAM MORTAR	%	max. 12	< 12
PEMUAIAN AUTOCLAVE	%	min. -0.2; max. +0.8	-0.2 - 0.8
KUAT TEKAN MORTAR	1 Hari	ksc min. 130	> 140
	7 Hari	ksc min. 200	> 210
	28 Hari	ksc min. 280	> 290
BERAT JENIS	gr/cm ³	-	rata-rata 3.0

Catatan: Sumber sample PCC dari silo No. 4 update Desember 2025

✔ PEDOMAN KESELAMATAN

- Hindari menghirup debu semen atau kontak langsung antara semen dan kulit, dengan memakai respirator debu standar, kacamata, serta pakaian tahan air.
- Segera cuci mata dengan air bersih yang banyak, jika terkena kontak dengan semen dan lakukan konsultasi dengan dokter.
- Jika terdapat gejala seperti, ruam dan luka bakar pada kuli setelah terpapar semen, segera lakukan konsultasi dengan dokter.
- Pakaian yang terkontaminasi oleh semen basah harus segera dicuci sebelum digunakan.
- Jangan menggunakan kantong semen untuk tempat makanan dan minuman.
- Jauhkan semen dari jangkauan anak-anak.



**DIPRODUKSI OLEH:
PT SEMEN JAWA**

Jl. Pelabuhan 2 KM. 11 Telagasari. RT 004/006.
Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43157
Tel: 026-6632 5412, Fax: 026-6632 5412

**DIDISTRIBUSIKAN OLEH:
PT KOKOH INTI AREBAMA TBK**

Graha Mobisel Lt. 3
Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan 12740
Tel: 021-798 375, Fax: 021-7918 0919